



AWP – ROHSTOFFE

A. WESTENSEE UND PARTNER – ROHSTOFF GMBH

Benzstraße 9 - D-21423 Winsen/Luhe

Tel.: 0 41 71 / 88 12-0 Fax: 0 41 71 / 88 12 21 www.awp-rohstoffe.de

PRODUKTÜBERSICHT - ELASTEX TPE-S

Type	Härte ° Shore A (3 sec.) ISO 868	Dichte in g/cm ³ ISO 1183	Bruchdehnung längs in % (200mm/Min.) ISO 37	Druckverformungsrest in % (70°C/22h) ISO 815	Druckverformungsrest in % (100°C/22h) ISO 815	Freibewitterungsbeständigkeit 1=sehr gut, 2=gut, 3=mäßig, 4=gering	Abriebbeständigkeit in cm ³ DIN 53516
830 AT3	30	1,05	>500	30	55	1	-
735 AT4	35	1,17	>500	37	-	1	<200
838 AT3	38	1,07	>500	35	58	1	-
845 AT2	45	0,98	>550	33	55	1	<100
845 AT3	45	1,08	>550	35	61	1	<100
745 AT4	45	1,20	>500	42	-	1	<200
850 AT3	50	1,09	>600	38	62	1	<100
750 AT4	50	1,18	>550	45	-	1	<200
855 AT2	55	0,97	>550	35	61	1	<100
555 AE3	55	1,02	>400	-	-	3	<300
860 AT3	60	1,09	>600	38	62	1	<100
760 AT4	60	1,16	>600	45	62	1	<200
660 AT4	60	1,16	>600	-	-	1	<200
865 AT2	65	0,98	>600	42	60	1	<100
565 AE8	65	1,20	>400	-	-	2	<300
870 AT3	70	1,09	>600	45	70	1	85
770 AT4	70	1,16	>600	50	-	1	<200
873 AT2	73	0,97	>600	45	68	1	<100
573 AE3	73	1,18	>400	-	-	3	<300
880 AT2	80	0,97	>600	47	72	1	<100
780 AT4	80	1,18	>600	55	-	2	<200
580 AE3	80	1,00	>400	-	-	3	<300
887 AT2	87	0,96	>600	56	75	1	-

07/2016

Die vorstehenden Angaben geben die Ergebnisse der durchgeführten Qualitätsprüfungen wieder. Sie haben nicht die Bedeutung einer rechtlichen Zusicherung bestimmter Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck. Wir gewährleisten die vertragsgemäße Beschaffenheit der von uns gelieferten Produkte im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Sitz der Gesellschaft:
Winsen Luhe

Geschäftsführer: Wiebke Westensee

Eingetragen beim Amtsgericht Lüneburg

Ust.-Id. Nr.: DE 116 820 327

Steuer-Nr.: 50/200/26294

HRB-Nr.: 11 12 45



www.tuv.com
ID 0091006125